

PIEDRA ROMANICA



en cada detalle.

Características

PIEDRA ROMANICA es un revestimiento plástico formulado en base a resinas acrílicas de alta elasticidad y resistencia a los factores climáticos, cargas minerales y sintéticas que otorgan aspecto pétreo, aditivos promotores de adherencia y aditivos hidrorepelentes.

- Apto tanto para interiores como para exteriores
- Lavable e Impermeable
- Elástico. Cubre micro fisuras evitando su reaparición
- Tres tipo de texturas (Fina / Media / Gruesa) que admiten un amplio surtido de terminaciones
- Listo para usar. Fácil aplicación. Disimula imperfecciones.
- Reemplaza en una sola operación revoque fino, enduido, fijador y pintura, reduciendo costos de materiales y mano de obra.

Datos técnicos

Peso Específico: 1,80 +- 0,02 g/cm³

Viscosidad: 120 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles.

Superficies

PIEDRA ROMANICA puede aplicarse sobre revoque fino, grueso fratasado, hormigón, enduido, placas de yeso, fibrocemento, madera, premoldeado, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijar. Aplicar una mano de **VADEX FIJADOR SELLADOR**. Si quedaron huecos notorios rellenarlos con el mismo revestimiento (o con una mezcla de una parte del mismo y una parte de arena seca), valiéndose de espátulas.

En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.



en cada detalle.

PIEDRA ROMANICA

Aplicación

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de **BASE PLÁSTICA** pura o diluida con hasta 5% de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6 horas. Esta mano de Base otorga:

- Cubritivo de fondo al revestimiento.
- Aumento de la hidrorepelencia plastificando las superficies.
- Óptimos niveles de adherencia entre el sustrato y el posterior revestimiento.

Aplicar **PIEDRA ROMANICA** en algunas de sus 3 presentaciones (Fina / Media / Gruesa) puro o diluido con hasta 5 % de agua; utilizando una llana metálica perfectamente limpia para extender el producto. La llana se debe colocar a 45° respecto de la pared y el grosor de la capa a aplicar dependerá del tipo de textura utilizada, ya que está determinado por la piedra de mayor tamaño (rayante) dentro del producto.

Una vez que el material comience a “tirar”, esto es aproximadamente en 5 a 10 minutos dependiendo de las condiciones ambientales, fratasar únicamente con llana plástica, sin presionar demasiado, y en forma vertical, circular, etc. Según la terminación deseada. Es importante mantener limpia la llana para evitar arrastres de material.

Recomendaciones

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo. Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes. En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o mas personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)

4 a 6 horas

Secado Final

5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad.

Rendimientos

PIEDRA ROMANICA rinde

FINO

entre 1,500 y 1.600 kilos por mt²

Un balde de 30 kilos rinde aproximadamente 19 mts²



en cada detalle.

PIEDRA ROMANICA

Rendimientos (cont).

MEDIO	entre 1,900 y 2.00 kilos por mt ²
	Un balde de 30 kilos rinde aproximadamente 15 mts ²
GRUESO	entre 2,400 y 2.500 kilos por mt ²
	Un balde de 30 kilos rinde aproximadamente 12 mts ²

Presentaciones

PIEDRA ROMANICA se envasa en
Baldes Plásticos de 30 kilos
Tambores de 250 kilos

Colores



El producto se comercializa en Blanco, mas de 2000 colores a pedido con nuestro sistema tintométrico "Custom Colours" y 12 colores estándar.



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Especificación en Plano

PIEDRA ROMANICA

Revestimiento Plástico Texturable (Fino / Mediano / Grueso)

Color: especificar

VADEX SA

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires

Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar